

Réparation de plastique

Dommage



1. Dissolvant de cire & graisse



- Nettoyer la surface
- Polir les peintures anciennes
- Couvrir les endroits adjacents
- Sabler et nettoyer l'endroit à peinturer

2. Promoteur d'adhésion de plastique



- Appliquer une couche mince (environ 0,04 à 0,08 mil)
- Permettre un temps de séchage jusqu'à une finition mat

3. Matière de remplissage



- Remplir les rayures (jusqu'à 2 ml) de matière de remplissage acrylique 1K; remplir les rayures profondes de matière de remplissage 2K, Permettre un temps de séchage entre couches.
- Laisser sécher complètement

4. Couche noir pour guide



- Appliquer une couche noir de guide comme aide au processus de sablage subséquent

5. Dissolvant de cire & graisse



- Polir le bord de la peinture ancienne
- Nettoyer et sécher la surface

6. Couche de fond



- Pulvériser un endroit d'échantillon pour tester
- Pulvériser l'endroit extérieur vers le milieu
- Pulvériser de retour vers l'extérieur de l'endroit
- Égaliser la couche de fond à la peinture ancienne

7. Couche transparent



- Appliquer une à deux couches à l'extérieur de l'endroit vers la direction de la tache et de retour à l'extérieur

8. Revêtement de tache



- Après un temps de séchage de la couche transparente - égaliser le revêtement de tache avec le bord de l'endroit
- Laisser sécher complètement